

Kö 210 – Color-Stift Moriaca fixka

Používa sa k oprave všetkých drevených povrchov k lazurovaciemu, alebo moriacemu prifarbeniu poškodeného miesta. Hlavné využitie pri oprave ľahkých priečnych, alebo pozdĺžnych škrabnutí, zasahujúcich do dýhy alebo masívu, na ktorých došlo v dôsledku škrabnutia, alebo prebrúsenia otvorenie pôvodného svetlého podkladu moreného dreva. Je to rýchlo schnúci prípravok odolný voči vode. Je vyrobený na liehovej báze. Možnosť použiť aj na plast. Prostriedok nevysychá, pokiaľ je hneď po použití uzavretý originálnym uzáverom. Opravené miesta sa doporučujú prestriekať opravným lakom.

Pracovný postup:

1. Miesto určené k oprave jemne prebrúsime brúsnou vatou Kö 413, aby sme povrch odmastili a zdrsnili, čím sa zvýši jeho schopnosť prijímať retušovacie moridlo. Farbenie jemných škrabancov a oderov retušujeme jemnými ťahmi, alebo bodkami. Nemaľovať!
Po použití vrchnák ihneď nasadiť a silno uzavrieť.



2. Pri nanosení väčšieho množstva tinktúry, alebo pri použití príliš tmavého odtieňu pôsobí opravovaná ryha tmavo. Povrch necháme vysušiť a potom jemne prebrúsime brúsnou vatou, pokiaľ nedocielime požadovaného zosvetlenia odtieňu.



3. Pri hlbokých ryhách a škrabancoch opravované miesto najskôr očistíme od uvoľnených častí. Okraje jemne zatlačíme. Hlbokú ryhu môžeme vyplniť super mäkkým voskom Kö 130.



4. Na farbenie hlbokých škrabancov a rýh si natiahneme cez ukazovák handričku, odšróbujeme predný diel fixky a namočíme si tinktúrou handričku. Svetlé miesta na povrchu vybodkujeme. Upozornenie: Moridlo nanášame postupne a vždy ho necháme zaschnúť, pretože farba sa vpije do dreva a miesto stmavne. Ak okraje ryhy nasali priveľa farby, zoškriabeme tmavé okraje dlátom a znovu zafarbíme svetlejším odtieňom.



5. Opravené miesta prestrekneme opravným lakom Kö 342-347 (zvolíme príslušný stupeň lesku). Lak aplikujeme zo vzdialenosti cca. 30-40cm poprašovaním. Lak bude opravované miesto chrániť pred prachom vlhkom a nečistotami.



6. Fixku dopĺňame pomocou pipety. Prednú časť fixky odšróbujeme a naplníme max. dvomi polovicami tinktúry pipety. Tinktúra musí byť kompletne nasatá filcom. Zvyšnú tinktúru vylejeme ešte pred uzavretím fixky. Nakoniec namočíme hrot do tinktúry a uzavrieme.

