

## Kö 220 – Color-Tinktur Moriaca tinktúra

Používa sa k oprave všetkých drevených povrchov k lazurovaciemu, alebo moriacemu prifarbeniu poškodeného miesta. Hlavné využitie pri oprave lakovaných drevených a dýhovaných plôch na ktorých došlo k poškodeniu, alebo prebrúseniu lakovanej vrstvy až do pôvodného svetlého podkladu moreného dreva. Je to rýchlo schnúci prípravok odolný voči vode. Je vyrobený na liehovej báze. Možnosť použiť aj na plast. Prostriedok nevysychá, pokiaľ je hneď po použití uzavretý originálnym uzáverom. Opravené miesta sa doporučujú prestriekať opravným lakom. Používa sa aj na plnenie moriacej fixky Kö 210.

### Pracovný postup:

#### 1. Príprava

Miesto určené k oprave jemne prebrúsime brúsnou vatou Kö 413, aby sme povrch odmastili a zdrsnili, čím sa zvýši jeho schopnosť prijímať retušovacie moridlo.



#### 2. Farbenie handričkou

Pri veľkoplošných farebných nezrovnalostiach si natiahneme cez ukazovák handričku, pokropíme tinktúrou a vybodkujeme svetlé miesta.



### 3. Farbenie štetcom

Štetec namočíme do farebnej tinktúry, krátko obtrieme o handričku, aby sme predišli príliš mokrému naneseniu farby.

Retušovať len jemnými ťahmi štetca alebo bodkami – Nemaľovať. Moridlo nanášame postupne a vždy ho necháme zaschnúť, pretože farba sa vpije do dreva a miesto stmavne.



### 4. Korektúra farby

Pri nanesení väčšieho množstva tinktúry, alebo pri použití príliš tmavého odtieňu pôsobí opravovaná ryha tmavo. Povrch necháme vysušiť a potom jemne prebrúsime brúsnou vatou, pokiaľ nedocielime požadovaného zosvetlenia odtieňu.



### 5. Ukončenie

Opravené miesta prestrekneme opravným lakom Kö 342-347 (zvolíme príslušný stupeň lesku). Lak aplikujeme zo vzdialenosti cca. 30-40cm poprašovaním. Lak bude opravované miesto chrániť pred prachom vlhkom a nečistotami.

