

Kö 328 – Lasur Patina LP Lazurovací lak

Používa sa k intenzívnemu prifarbeniu lakovaných drevených povrchov, k obnoveniu povrchu a k patinovaniu. Nastriekaný lazurovací nános prekryva kresbu dreva. Vhodný na drevo a dýhu. Vyrobený je na NC- báze. Stupeň lesku je polomat.



Pracovný postup:

Lakovaný povrch musí byť čistý a odmastený. Pri väčších nečistotách, sa doporučuje plochu jemne prebrúsiť.

Pred použitím nádobku pretrepať cca 30 sek. tak, aby bolo počuť guľičky.

Pred samotným nástrekom, je vhodné si najprv lak vyskúšať nastriekať na málo viditeľné miesto, alebo na skúšobný materiál, aby sme zistili znášanlivosť povrchu a správny farebný odtieň.

Striekame zo vzdialenosti 30 – 40 cm, tým je možné striekať bez usadenín. Treba sa vyvarovať príliš prudkému nástreku.

Doporučená vzdialenosť striekania u kompletného opracovania plochy je 20-25 cm.

Pri striekaní krížom, treba nanášať tenké vrstvy.

Nasleduje doba sušenia asi 3 min. V prípade potreby postup opakovať.

Lak zasychá po 15-20 min. a pevný zostane po 30 min.

V prípade, že je striekacia hlava upchatá, odmontujeme ju a namočíme do riedidla.

Upozornenie:

Nádobka je pod tlakom. Chránite pred slnkom a teplom nad 30°C. Neotvárajte násilím a obal po spotrebovaní nespáľujte. Nestriekajte proti otvorenému ohňu, alebo sálavému teplu.

Uchovávajte mimo dosahu zdroja zapálenia – zákaz fajčiť. Chránite pred deťmi. Pri nedostatočnom vetraní sa môžu tvoriť výbušné zmesi. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

