

Kö 328 – Lasur Patina LP Lazurovací lak

Používa sa k intenzívnemu prifarbeniu lakovaných drevených povrchov, k obnoveniu povrchu a k patinovaniu. Nastriekaný lazurovací nános zachováva viditeľnú štruktúru podkladu. Vhodný na drevo a dýhu. Vyrobený na NC- báze. Stupeň lesku je polomat.



je

Pracovný postup:

Lakovaný povrch musí byť čistý a odmastený. Pri väčších nečistotách, sa doporučuje plochu jemne prebrúsiť.

Pred použitím nádobku pretrepať cca 30 sek. tak, aby bolo počuť guľičky.

Pred samotným nástrekom, je vhodné si najprv lak vyskúšať nastrikať na málo viditeľné miesto, alebo na skúšobný materiál, aby sme zistili znášanosť povrchu a správny farebný odtieň.

Striekame zo vzdialenosti 30 – 40 cm, tým je možné striekať bez usadenín. Treba sa vyvarovať príliš prudkému nástreku.

Doporučená vzdialenosť striekania u kompletného opracovania plochy je 20-25 cm.

Pri striekaní krížom, treba nanášať tenké vrstvy.

Nasleduje doba sušenia asi 3 min. V prípade potreby postup opakovať.

Lak zasychá po 15-20 min. a pevný zostane po 30 min.

V prípade, že je striekacia hlava upchatá, odmontujeme ju a namočíme do riedidla.

Upozornenie:

Nádobka je pod tlakom. Chráňte pred slnkom a teplom nad 30°C. Neotvárajte násilím a obal po spotrebovaní nespáľujte. Nestriekajte proti otvorenému ohňu, alebo sálavému teplu.

Uchovávajúte mimo dosahu zdroja zapálenia – zákaz fajčiť. Chráňte pred deťmi. Pri nedostatočnom vetraní sa môžu tvoriť výbušné zmesi. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

